



DATENBLATT			
QUALITÄT	DCP		
		Wert	
Zertifikat	FSC * C002321		
Zellstoffzusammensetzung	ECF		
pH neutrale Umgebung	neutral		
Flächengewicht	210	g/m ²	NF IN ISO 536 NFQ 03 019
Dicke	208	Mikron	NF IN ISO 534 NFQ 03 016
Volumen	1,00	cm ³ /g	NF IN ISO 534 NFQ 03 016
<u>Weiß</u>	170	CIE	NF ISO 11475 NFQ 03 099
	116	ISO	NFQ 03 039 ISO 2470
Bekk Glätte	150	Sekunden	NF ISO 5627 NFQ 03 012
Absolute Feuchte	4,50	%H ₂ O	NF IN ISO 20287 NFQ 03 003
Relative Feuchte	30	in der Luft	Stechhygrometer
Kajaani Durchsicht	101		
Alterungsbeständigkeit	ISO 9706		NF IN ISO 9706

Clairefontaine

DATENBLATT
