

SCHEDA TECNICA J56 S *

vs.cod. 1.746.993 ns.cod. 8050
vs.cod. 1.747.006 ns.cod. 8026

Grammatura	Grado di bianco		Opacità	Liscio	Spessore	Umidità relativa	Valore pH
	DIN/ISO	CIE					
Gr./mq.	%	%	DIN/ISO	PPS	µm	µm	%
56	110	-	88	4.0	65	31	7,3

Carta ECF/TCF

Gennaio 2017

* Ci si riserva di effettuare eventuali modifiche produttive e qualitative successivamente alla data esposta, senza preavviso.